

# COLAS MIX ®

**Colas Mix er en tøringsfald beregnet til reparation af slaghuller og frostskaeder i vejbelægninger og til små akutte belægningsarbejder.**



## ANVENDELSESOMRÅDER

- Reparation af slaghuller og frostskaeder i vejbelægninger
- Etablering af kantstensopkørsler
- Etablering af belægning på småpladser.

## ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Ved reparation af slaghuller bør Colas Mix normalt ikke indbygges i lagtykkelser under 1 cm eller i lagtykkelser større end 4-6 cm-

## FORDELE

- Colas Mix leveres i let håndterbar emballage á 33 kg
- Colas Mix er let at aktivere inden indbygning
- Colas Mix er efter aktivering et smidigt asfaltmateriale, som er let at udlægge
- Colas Mix kan langtidslagres.

## BRUGSANVISNING

Colas Mix består af granitskærver, filler og bitumen blandet ved en særlig teknik, som muliggør håndtering af produktet i kold tilstand.

Umiddelbart inden anvendelse af Colas Mix skal bindemidlet aktiveres. Det foregår ved at blande en pose Colas Mix med ca. 1 liter asfaltopløsning, fx Colbit-20RM, som leveres i dunke á 2 liter.

### **Bemærk, at asfaltopløsning er brandfarlig!**

Colas Mix og asfaltopløsning blandes umiddelbart inden brug, fx i trillebør. Materialet er færdigblandet og klar til brug, når det er sortglinsende. Inden lapning af slaghuller renses belægningskanter og underlag, som herefter påsmøres asfaltopløsning.

Den færdigblandede Colas Mix fyldes i hullet og stemples. Lagtykkelser mindre end 1 cm og større end 4-6 cm bør undgås. Ved udførelse af mindre belægningsarbejder, hvor Colas Mix anvendes i lagtykkelser, som er større end 6 cm, bør indbygning udføres i to eller flere lag. Der foretages klæbning med asfaltopløsning mellem de enkelte lag

**Colas Danmark A/S' produktkatalog 2022**

