COLAS REVNEMASTIKS H3

Colas Revnemastiks H3 er et bituminøst materiale beregnet til revnelukning. Colas revnemastiks H3 består af bitumen tilsat special elastisk og termoplastisk gummi til sikring af god klæbeevne og fleksibilitet.

Forsegling forhindrer vand i at trænge ned i belægningen. Dermed undgås yderligere nedbrydning af belægningen.

ANVENDELSESOMRÅDER

Revnemastiks H3 er beregnet til lukning af 5-20 mm brede revner i belægninger på veje og pladser.

BEGRÆNSNINGER

- Revnemastiks H3 er ikke beregnet til udførelse af båndforsegling over revner
- Revnemastiks H3 er ikke beregnet til konstruktionsfuger i beton.

FORDELE

- Revnemastiks H3 er fleksibel og følger bevægelser omkring revner og giver dermed en holdbar og effektiv lukning af revner
- Når revner forsegles, forhindres vand i at trænge ned i belægningen, som på sigt kan føre til udvaskning og opblødning af bærelaget, hvilket igen kan resultere i, at der opstår slaghuller eller krakelinger.

	Enhed	Metode	Specifikation
Penetration	1/10 mm	DS/EN 1426	60-130
Blødhedspunkt K&R	Grader C	DS/EN 1427	>43
Elastisk tilgang	%	DS/EN 13398	>50

Tabel: Specifikationsdata

COLAS REVNEMASTIKS H3

BRUGSANVISNING

1. Revnemastiks H3 leveres i kartoner á 10 kg netto. Ved brug tømmes H3 fra emballagen over i en asfaltkoger og opvarmes til 150 C°. Overophedning bør undgås!

2. Revnerne rengøres, enten ved grundig fejning, trykluft eller varmeblæser. Våde revner anbefales tørret med gasbrænder.

3. Den opvarmede Revnemastiks H3 fyldes derpå over i en tragt, hvorfra den doseres ned i revnerne. Overskud af H3 på på vejoverfladen skal begrænses.

4. Efter lukning af revner anbefales overfladen afstrøet med stenmel eller lignende.