COLAS REVNEMASTIKS S

Colas Revnemastiks S er et bituminøst materiale beregnet til revnelukning. Colas revnemastiks S består af bitumen tilsat special elastisk og termoplastisk gummi til sikring af god klæbeevne og fleksibilitet.

Forsegling forhindrer vand i at trænge ned i belægningen. Dermed undgås yderligere nedbrydning af belægningen.

ANVENDELSESOMRÅDER

Revnemastiks S er beregnet til lukning af 5-20 mm brede revner i belægninger på veje og pladser. Revnemastiks S er en specialudviklet revnemastiks, der er mindre temperaturfølsom, til gængæld kræver revnemastiks S god rengøring og priming af revner med Colas 50 inden anvendelse.

BEGRÆNSNINGER

- Revnemastiks S er ikke beregnet til udførelse af båndforsegling over revner
- Revnemastiks S er ikke beregnet til konstruktionsfuger i beton
- God rengøring og priming med colacid 50 er en forudsætning for et godt resultat.

FORDELE

- Revnemastiks S er fleksibel og følger bevægelser omkring revner og giver dermed en holdbar og effektiv lukning af revner
- Når revner forsegles, forhindres vand i at trænge ned i belægningen, som på sigt kan føre til udvaskning og opblødning af bærelaget, hvilket igen kan resultere i, at der opstår slaghuller eller krakelinger.
- Revnemastiks S er mindre temperaturfølsom end revnemastisk H3.

	Enhed	Metode	Specifikation
Penetration	1/10 mm	DS/EN 1426	50-10
Blødhedspunkt K&R	Grader C	DS/EN 1427	>45
Elastisk tilgang	%	DS/EN 13398	>50

Tabel: Specifikationsdata

COLAS REVNEMASTIKS S

BRUGSANVISNING

1. Revnemastiks S leveres i kartoner á 10 kg netto. Ved brug tømmes S fra emballagen over i en asfaltkoger og opvarmes til 150 C°. Overophedning bør undgås!

2. Revnerne rengøres, enten ved grundig fejning, trykluft eller varmeblæser. Våde revner anbefales tørret med gasbrænder.

3. Den opvarmede Revnemastiks S fyldes derpå over i en tragt, hvorfra den doseres ned i revnerne. Overskud af S på på vejoverfladen skal begrænses.

4. Efter lukning af revner anbefales overfladen afstrøet med stenmel eller lignende.